



VALTTI® PLUS TERASSIÖLJY

روغن چوب پایه آب والتی پلاس

روغن چوب نیمه شفاف پایه آب بر اساس روغن گیاهی و حاوی موم. از چوب در مقابل نفوذ آب محافظت کرده و مانع از ترک خوردن آن می شود.	شرح محصول
مناسب برای انواع چوب های استفاده شده در بیرون ساختمان، همچنین چوبهای سخت (Hard Wood)، چوبهای اشباع شده، چوب ترمو وود و چوب ساده (نرّاد)	ویژگی محصول
مبلمان فضای باز، تراس، پلکان، اسکله و چوب های استفاده شده در کف	موارد استفاده توصیه شده
قهوه ای	رنگها
۵ تا ۷ متر مربع هر لیتر برای چوبهای کهنه و یا با سطوح ساییده شده. ۷ تا ۱۵ متر مربع هر لیتر برای چوبهای نو یا چوبهایی که سطح آنها صاف و در شرایط خوب می باشند	پوشش
۱، ۳ و ۱۰ لیتر (محتوی ۰،۹، ۲،۷ و ۹ لیتر)	اندازه قوطی
آب	رقیق کننده
قلم مو و اسفنج	ابزار
قابل لمس بعد از چند ساعت. رویه دوم را پس از جذب شدن روغن در چوب و خشک شدن آن میتوان اعمال کرد. (در حرارت ۲۳ درجه و رطوبت نسبی ۵۰٪)	زمان خشک شدن

ما توصیه می نماییم که برای مقاومت بهتر در مقابل آب و هوا و اشعه ماوراء بنفش خورشید از روغن رنگدار استفاده نمایید. در صورت نیاز سطح چوب به آن روغن دوباره بزنید. سطوحی که در تماس مستقیم با آفتاب و آب هستند را بایستی ترجیحا هر سال روغن مجدد زد.	مقاومت آب و هوایی
۲۱٪	حجم جامد
۱ کیلوگرم هر لیتر، ISO 2811	وزن حجمی
در مکان خشک و خنک در ظرف در بسته نگهداری شود - از یخ زدگی محافظت شود - روغن رنگدار را در همان فصل استفاده نمایید. در قوطی رنگ را خیلی خوب ببندید که هوا به روغن نرسد.	نگهداری
سطوح بایستی خشک باشند، رطوبت چوب زیر ۲۰٪ باشد. دمای اجسام و هوای اطراف حداقل ۵ درجه سانتی گراد و رطوبت هوا حداکثر ۸۰٪. سطحی که روغن زده می شود بایستی رطوبتش زیر ۲۰٪ باشد چرا که چوب خیس به راحتی روغن جذب نمیکند. چوبهای اشبع شده در ابتدا از خود بخار ساطع میکنند. چوب اشباع شده را ۶ ماه پس از نصب روغن بزنید.	شرایط اعمال
سطح چوب خام: سطح چوب را از خاک و غبار و هر آلودگی دیگر پاک کنید. در صورت لزوم سطح چوب را با قارچ کش تیکوریل شستشو دهید. سطح چوبی که قبلا روغن خورده است: ناهمواری ها و تکه های روی چوب را با برس فلزی یا کاردک تمیز کنید و سپس با قارچ کش تیکوریل شستشو دهید. در صورت لزوم روی چوب را سمباده (پوست) بزنید.	آماده کردن کار
روغن را خوب هم بزنید و آنرا با قلم مو یا اسفنج به شکل یکدست بر روی چوب بزنید. معمولا یک دست کافی میباشد، ولی چوبهای سست یا کهنه یا ساییده شده را دو دست روغن بزنید. مبلمان باغی را فقط یک دست روغن بزنید. روغن را یکدست بزنید. روغن اضافه ای که جذب نشده است را قبل از خشک شدن با دستمال از سطح چوب تمیز کنید. دست دوم روغن را پس از خشک شدن دست اول میتوانید اعمال نمایید. روغن زدن بر روی سطح چوب چوب را تیره تر می نماید.	روغن زدن

ابزار را بلافاصله پس از استفاده با آب و صابون بشوید. چنانچه رنگ بر روی ابزار خشک شده است می توانید از از محلول "پنسیلی پسو" تیکوریلای برای شستن ابزار استفاده کنید.	شستن ابزار
بیشترین مقاومت و استحکام روغن بعد از ۱ هفته به دست می آید، اگر قبل از این زمان نیاز به تمیز کردن بود از پارچه نرم یا برس نرم استفاده کنید (بعد از دو روز)	نگهداری و تعمیر

اطلاعات داده شده در بالا اطلاعات کامل و جامع نمی باشد. اطلاعات داده شده بر اساس نتایج آزمایشگاه و تجارب عملی می باشد. کیفیت محصولات بر اساس استانداردهای ایزو شماره ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ کنترل می شود. به عنوان تولید کننده و فروشنده این محصول ما نمیتوانیم هیچ کنترلی در نحوه استفاده و دیگر شرایط محیطی موثر بر نتایج استفاده از این محصول داشته باشیم. ما هیچ مسئولیتی در مقابل استفاده محصول نادرست و یا شیوه استفاده ناصحیح از محصولات نداریم. ما حق خود را در تغییر مشخصات محصول و اطلاعات راجب به آن، بدون اطلاع قبلی محفوظ میداریم. متخصصین تیکوریلای در هر زمان آماده کمک و راهنمایی می باشند.



5050	5055	5060	5065	5070
5051	5056	5061	5066	5071
5052	5057	5062	5067	5072
5053	5058	5063	5068	5073
5054	5059	5064	5069	5074

TIKKURILA: THE POWER OF COLORS!

5065	5070	5075	5080	5085
5066	5071	5076	5081	5086
5067	5072	5077	5082	5087
5068	5073	5078	5083	5088
5069	5074	5079	5084	5089

WWW.TTR.ONE

GRAY SHADES FOR WOODEN TIMBER

