



VALTTI® PLUS BASE - WOOD PRESERVATIVE

والتی پلاس بیس - آستری و محافظ پایه آب

| | |
|--|---------------------------------------|
| <p>آستری و نگهدارنده چوب برای مصارف خانگی و حرفه‌ای. پایه آب، بی‌رنگ و آماده مصرف برای خارج ساختمان. به درون الیاف چوب نفوذ کرده و از نفوذ آب جلوگیری کرده و مانع رشد کپک و قارچ و پوسیدگی چوب می‌شود. این محافظ چوب طبق استاندارد Biocide Directive No. 528/2012 /EC می‌باشد.</p> | <p>شرح محصول</p> |
| <p>آماده مصرف، پایه آب، بدون رنگ، برای مصارف حرفه‌ای و خانگی</p> | <p>ویژگی محصول</p> |
| <p>بر روی تمام چوبهای خارج ساختمان که بایستی رنگ نیمه شفاف یا رنگ پوشاننده بخورند. بر روی چوبهایی که روغن میخورند نباید استفاده شود. قابل استفاده بر روی تمام چوبهایی که از سطح خاک زمین بالاتر هستند. قابل استفاده بر روی چوب داخل خاک یا آب نمی‌باشد. قابل استفاده بر روی کنده درخت، چوب خام و نراد، چوب گداخته (ترمووود) و چوب اشباع شده. داخل ساختمان استفاده نشود. بر روی چوبی که در تماس مستقیم با مواد غذایی است استفاده نشود. پس از زدن این آستری و محافظ چوب هر چه سریعتر چوب را رنگ کنید چرا که این محصول نمیتواند از چوب در مقابل اشعه مخرب آفتاب به تنهایی محافظت کند.</p> | <p>موارد استفاده توصیه شده</p> |

| | |
|-----------------------|---|
| رنگها | بدون رنگ |
| پوشش | چوب با سطح ناصاف ۶ تا ۸ متر مربع هر لیتر. چوب با سطح صاف (مانند چوب ترموود) ۸ تا ۱۲ متر مربع هر لیتر |
| اندازه قوطی | ۱، ۳ و ۹ لیتر |
| رقیق کننده | نبایستی رقیق شود |
| ابزار | قلم مو و اسپری. لایه نازکی اعمال کنید به اندازه ای که جذب چوب شود. این آستری سریع خشک می شود. آستری را سریع بزنید و بر روی یک نقطه زیاد کار نکنید. |
| زمان خشک شدن | پس از نیم ساعت میتوان به چوب دست زد. لایه رویه را پس از ۲۴ ساعت اعمال کنید. (در حرارت ۲۳ درجه و رطوبت نسبی ۵۰٪) |
| حجم جامد | ۴٪ |
| وزن حجمی | ۱ کیلوگرم هر لیتر، ISO 2811 |
| نگهداری | از یخ زدگی حفاظت شود. فقط در قوطی اصلی نگهداری شود. با بستن خوب و کامل درب قوطی پس از مصرف، عمر آستری باقی مانده در قوطی بالا میرود. عمر آستری در شرایط عادی ۱۸ ماه می باشد. |
| شرایط اعمال | سطوح بایستی خشک باشند، دمای اجسام و هوای اطراف حداقل ۵ درجه سانتی گراد و رطوبت هوا حداکثر ۸۰٪. |
| آماده کردن کار | سطح رنگ نشده: سطح را از خاک و غبار و کپرگ و هر آلودگی دیگر پاک کنید. چوبهای آلوده به کپرگ را با محلول تمیزکننده این کار همچون محلول "همین پیستو" تیکوریل بشوید. سطوح دیگر را پوشانید که لک نشوند. مراقب باشید که این محلول وارد منابع آب نشود. |
| آستری زدن | قبل از استفاده محلول را خوب هم بزنید. از اسپری یا قلم مو استفاده کنید. برای بدست آوردن بهترین نتیجه، این حفاظت کننده و آستری را باید هرچه سریعتر و در ابتدای کار به چوب اعمال کرد. آستری را در لایه ای نازک اعمال کنید و تا خوب به خورد چوب برود. دقت کنید که انتهای الوارها خوب سیراب شود. کار را در محوطه |

| | |
|--|--------------------------|
| <p>باز یا در اتاقی با تهویه خوب انجام دهید. لایه رویه را هر چه سریعتر و البته حداقل پس از ۲۴ ساعت اعمال کنید. چنانچه زدن رویه بیش از حد به تعویق افتاد، چوب را دوباره آستری بزنید.</p> | |
| <p>ابزار را بلافاصله پس از استفاده با آب و صابون یا حلول "پنسیلی پَسو" تیکوریلای بشویید.</p> | <p>شستن ابزار</p> |

اطلاعات داده شده در بالا اطلاعات کامل و جامع نمی باشد. اطلاعات داده شده بر اساس نتایج آزمایشگاه و تجارب عملی می باشد. کیفیت محصولات بر اساس استانداردهای ایزو شماره ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ کنترل می شود. به عنوان تولید کننده و فروشنده این محصول ما نمیتوانیم هیچ کنترلی در نحوه استفاده و دیگر شرایط محیطی موثر بر نتایج استفاده از این محصول داشته باشیم. ما هیچ مسئولیتی در مقابل استفاده محصول نادرست و یا شیوه استفاده ناصحیح از محصولات نداریم. ما حق خود را در تغییر مشخصات محصول و اطلاعات راجب به آن، بدون اطلاع قبلی محفوظ میداریم. متخصصین تیکوریلای در هر زمان آماده کمک و راهنمایی می باشند.